

::: KS-800

Cire

DESCRIPTION

Protection anticorrosion permanente à base de cire. Ce produit à haute polarité adhère parfaitement sur le métal avec une action hydrofuge et pénétrante pour une protection anticorrosion optimale. Après séchage il se forme un film manipulable à élasticité permanente, d'un aspect ciré, résistant aux influences atmosphériques les plus hostiles et à l'eau de mer.

La cire KS-800 est compatible avec le PVC et diluable au white-spirit.

DOMAINES D'APPLICATION

Protection permanente pour dessous de caisse de tous les véhicules.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement : 1 litre

Couleur : noir

Masse volumique : 0,87 kg/l

Durée de conservation : au moins 24 mois

Temps de séchage : 2 à 3 heures à température ambiante.

MISE EN OEUVRE

Dérouiller, dégraisser et nettoyer soigneusement le dessous de caisse avant de procéder au revêtement. Masquer les surfaces et pièces qui ne doivent pas être traitées telles que le pot d'échappement, les freins et les ressorts. Bien agiter le récipient avant utilisation à température ambiante (entre 15°C et 30°C).[?]



UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.