

::: CS PLASTIC PRIMER

Primaire d'Adhérence pour plastiques

DESCRIPTION

- Très bonne adhérence sur tous les éléments de carrosserie en plastique tels que pare-chocs, pièces de tuning, coques de rétroviseurs.
- Haute élasticité
- Mise en œuvre facile et rapide
- Séchage très rapide
- Fort rendement
- Peut être directement peint avec des vernis de finition ou des peintures de base acryliques.

DOMAINES D'APPLICATION

Primaire d'adhérence pour tous les éléments plastiques extérieurs et intérieurs de voitures et camions.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : incolore

Masse volumique : 0,77 g/cm³

C.O.V. : < 830 g/l

Durée de conservation dans l'emballage d'origine fermé (ne pas transvaser dans des récipients en plastique) : au moins 2 ans



MISE EN ŒUVRE

SUPPORT :

Nettoyer le support avec CS Nettoyant Plastique (145.985).

Utilisable sur les plastiques suivants :

PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, mousse molle PUR, plastiques UP et polyester.

Ne convient pas pour les plastiques PE et PC.

PREPARATION :

IMPORTANT : Agiter l'aérosol et, lorsque la bille de mélange est audible, secouer vigoureusement pendant encore au moins 2 minutes.

APPLICATION :

Pulvériser 1 à 2 couches fines.

Peut être peint au bout de 10 min. à 20°C

SECHAGE :

Séchage à l'air : 10 min. à 20°C

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée.



Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés.

Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.